

Karščiui atsparus hermetikas-mastika 310ml (103550)



Prekės kodas: Z9GEB-103554
Gamintojas: GEB
Kategorija: Chemija > Hermetikai, pastos, pakulos

KAINA : 7,54 €

Apie prekę

Kilmės šalis: Prancūzija
Gamintojas: GEB
Tipas: Hermetikas
Aukštis, mm: 1
Plotis, mm: 1
Gylis, mm: 1

Aprašymas

TAIKYMAS

Paruoštas naudoti ugniai atsparus hermetikas. Šarminių silikatų ir ugniai atsparių sandariklių, kurių sudėtyje nėra asbesto, pagrindus.

Šildymo prietaisų montavimas, katilų jungiamieji elementai.

Ugniai atsparių plytų mūrėjimas židiniuose, įtrūkimų taisymas.

Židinių kaminų, atšakinių vamzdžių, šilumos regeneratorių ir t. t. montavimas.

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Spalva - Juoda

Pavidalas - Klampi medžiaga (nevarvanti)

Lengvai užtepama peiliu arba balionėliu

Tankis - 2,06

PH rodiklis - 12,7

Džiūvimo laikas: rekomenduojamas džiūvimo laikas – 48 val. prieš palaipsniui didėjančią temperatūrą. Lėtai džiūna ore (priklausomai nuo storio, temperatūros ir santykinės drėgmės) ir kietėja veikiant temperatūrai.

Atsparumas temperatūrai - 1300 °C

Sukibimas - puikus sukibimas su ketumi, cementu, ugniai atspariomis plytomis, nerūdijančiu plienu, plienu.

Optimaliam sukibimui užtikrinti medžiaga turi būti nudeginta.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Paruošimas

Akmenų ir plytų mūras: nuvalyti metaliniu šepetiu ir pašalinti dulkes.

Ketus / metalai: nuvalyti šlifavimo medžiagomis, pašalinti riebalus spiritu ir nuvalyti švaria šluoste.

Geresniam sukibimui užtikrinti iš anksto sutepti mastika užtaisomą paviršių tokiu mišiniu: 90 % CALORYGEB ir 10 % vandens. Bet kuriuo atveju prieš užtepant priemonę rekomenduojama suvilgyti aktyvus paviršius.

Naudojimas

Priklausomai nuo to, kokios atramos naudojamos, palikti džiūti apie 48 valandas. Po to palaipsniui didinti temperatūrą vengiant sąlyčio su liepsna.

Įrankių valymas

Įrankiai valomi vandeniu (esant galimybei – karštu).

Patarimas

Tam, kad priemonė geriau išsilaikytų, išlyginti jos paviršių dėžutėje ir panaudojus uždaryti dangtelį.

Laikymas

Laikyti nuo +5 °C iki +30 °C temperatūroje imtinai. Esant 20 °C temperatūrai, priemonės galiojimo laikas uždaroje originalioje pakuotėje yra 18 mėn.

Pastabos

Nuolat laikant produktą aukštesnėje temperatūroje, gali pakisti jo savybės. Produktas neturi būti naudojamas esant sąlyčiui su vandeniu arba esant didelei drėgmei; dideliems skersmenims (>keletas mm) ir techninėms jungtims (pavyzdžiui, sunkiems elementams, kuriuos veikia smūgiai arba vibracija).

Produktas netinka stiklo arba emaliuotų atramų jungtims.

Gali atsirasti mastikos nuosėdų. Tokiu atveju pašalinti nusistovėjusį skystį arba pakartotinai išmaišyti produktą prieš jį naudojant.

Nurodyti orientaciniai išmatavimai.